

Productinformatie

INTR. Profibond Plus tapijtljm

OMSCHRIJVING EN TOEPASSING

INTR. Profibond Plus is een zeer licht verstrijkbare universele oplosmiddelvrije dispersieljm. Profibond Plus is geschikt voor tapijt, linoleum en naaldvilt.

INTR. Profibond Plus is geschikt voor het verlijmen van:

- tapijten met jute rug
- tapijten met synthetische rug
- tapijten met latex schuim rug
- linoleum
- naaldvilt

op de meeste ondergronden zoals, bijvoorbeeld:

- zand-cementvloeren
- egalisatievloeren
- anhydriet gietdekvloeren

EIGENSCHAPPEN / PRODUCTVOORDELEN

- voor tapijt, linoleum en naaldvilt
- hoge beginhechting
- gunstige opentijd
- licht verwerkbaar
- korte wachttijd

TECHNISCHE GEGEVENS

Belastbaar	Na ca. 24 - 48 uur
Eindhechtsterkte	Na ca. 72 uur
Dichtheid	Soortelijk gewicht: 1,48 kg/ltr
Houdbaarheid	Bij goede opslag ca. 12 maanden houdbaar
Kleur	Crème-beige
PH-waarde	Ca. 7
Verbruik	Tanding TKB B1: ca. 400 g/m ²
Verpakking	Emmer à 17 kg
Viscositeit	Ca. 30.000 mPa.s
Vloerverwarming	Geschikt
Vorstbestendig	Nee
Wachttijd	0 - 10 minuten, afhankelijk van het absorberend vermogen van de ondergrond
Inlegtijd/Opentijd	Ca. 30 minuten
Zwenkwielbelasting	Geschikt, zwenkwielen volgens EN 12529

* Bij 20° C. en R.V. van 60%.

ONDERGROND

De ondergrond moet druk- en vormvast, vlak, blijvend droog, enigszins absorberend, schoon en vrij zijn van stoffen die afbreuk kunnen doen aan de hechting.

De ondergrond zonodig voorstrijken en egaliseren met de juiste INTR. voorstrijk- en egaliseermiddelen.

Op dichte of vochtgevoelige ondergronden minimaal een laagdikte van 2 mm egalisatie aanbrengen.

VERWERKING

Let op: altijd de legvoorschriften van de vloerbedekkingsfabrikant in acht nemen.

INTR. Profibond Plus met de juiste kitstrijker gelijkmatig op de ondergrond aanbrengen.

De vloerbedekking in het nog natte lijmbed leggen en het vervolgens goed aanwrijven, c.q. aanwalsen.

Bij moeilijke verlijmingen, na 20 minuten de bedekking nogmaals aanwalsen en naden en kopse kanten zorgvuldig aanwrijven.

Geen groter oppervlak inlijmen dan binnen de opentijd/ inlegtijd kan worden afgewerkt.

Eventuele naden, afhankelijk van de vloerbedekking, na minimaal 24 - 72 uur lassen.

BELANGRIJK

- **Verwerkingscondities:**
 - Minimale ondergrondtemperatuur: 15 °C
 - Optimale verwerkingstemperatuur: 18 °C – 25 °C
 - Minimale temperatuur van de ruimte: 15 °C
 - Maximale relatieve vochtigheid (R.V.): 75%
- Lage temperaturen en een hoge luchtvochtigheid vertragen het afbinden van de lijm en verminderen de kleefkracht.
- Minder absorberende ondergronden vertragen het afbinden van de lijm en verlengen de wachttijd.
- Direct na gebruik het gereedschap reinigen met water.
- Lijmvlekken in het tapijt direct proberen te verwijderen met water.
- Opgedroogde lijmvlekken voorzichtig proberen te verwijderen met behulp van UZIN-Cleaner.
- INTR. Profibond Plus is bestand tegen tapijtreiniging volgens de gebruikelijke tapijtreinigingsmethoden zoals de injectie-extractie methode.
- Uitsluitend opslaan in de oorspronkelijke verpakking op een koele, droge plaats.

WERK- EN MILIEUBESCHERMING

Oplosmiddelvrij. Niet ontvlambaar. Bij de verwerking is gebruik van een huidbeschermende crème en ventilatie van de werkruimte principieel aan te bevelen. Na uitharding geurneutral en ecologisch en fysiologisch zonder risico. Basisvoorwaarden voor de best mogelijke kwaliteit van de ruimtelucht na vloerbedekkingswerkzaamheden zijn legvoorwaarden conform de normen en goed doorgedroogde ondergronden, primers en egalisaties.

VERWIJDERING

Productrestanten zoveel mogelijk verzamelen en verder gebruiken. Niet in riolering, open water of bodem terecht laten komen. Restvrij leeggemaakte verpakkingen kunnen gerecycleerd worden. Verpakkingen met vloeibare restinhoud en verzamelde, vloeibare productresten zijn klein chemisch afval. Verpakkingen met uitgeharde restanten zijn bouwafval.

INTR. werkt met een kwaliteitssysteem conform de NEN-EN-ISO-9001. Zij is hiervoor gecertificeerd door TÜV Nederland QA. Dit houdt in dat geleverd wordt volgens de voor dit systeem opgestelde product- en processpecificaties en dat de door INTR. geleverde producten en diensten voldoen aan de beschrijving zoals neergelegd in deze technische specificatie. Omdat INTR. niet bekend is met de wijze waarop en de omstandigheden waaronder producten worden verwerkt en op de verwerking van haar producten geen beslissende invloed kan uitoefenen, wordt elke aansprakelijkheid voor schade die ontstaat als gevolg van de verwerking van haar producten uitgesloten. Met het verschijnen van dit blad verliezen alle eerder uitgegeven documentatiebladen over dit product hun geldigheid.

©INTR. bv 2019

Alle rechten voorbehouden. Kopiëren en/of dupliceren van deze uitgave in welke vorm dan ook, is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van INTR. bv.