

PALL-X 330

Watergedragen oplosmiddelvrije 1 component grondlak in de kleuren Oak, Pure en White

GESCHIKT VOOR:

- ▶ Geschuurde parket- en houtenvloeren
- ▶ Parket op vloerverwarming


PRODUCTVOORDELEN/EIGENSCHAPPEN:

- ▶ Snel drogend
- ▶ Gemakkelijk te verwerken
- ▶ Goede kleurverdieping bij kleur Oak
- ▶ Onbehandelde uitstraling bij kleur Pure
- ▶ Whitewash uitstraling bij kleur Wit
- ▶ Geeft egaal uiterlijk
- ▶ Minimaliseert kantverlijming
- ▶ Oplosmiddelvrij
- ▶ Voldoet aan TRGS 617
- ▶ EMICODE EC 1 PLUS / zeer emissiearm

TECHNISCHE GEGEVENS:

Verpakking	Kunststofcan
Verpakkingsgrootte	5 l
Houdbaarheid	Minstens 12 maanden
Kleur	Oak, Pure, White
Verbruik	ca. 80 ml/m ² (1x rollen)
Dekkingsbereik	Ca. 12,5 m ² /Liter
Optimale verwerkingsomstandigheden	Tussen 18 - 25 °C bij 35% - 65% relatieve luchtvochtigheid
Overlakbaar	Na ca. 2 uur*

* Bij 20°C en 65% luchtvochtigheid.

ONDERGROND:

De eerste schuurgang uitvoeren met de bandschuurmachine, korrel 36-60 voorschuren. Daarna schuren met korrel 80 en vervolgens kunnen de voegen en spijkergaatjes met Pallmann PALL-X KITT gekit worden. Vervolgens wordt met Pallmann schuurpapier korrel 100 (bandschuurmachine) geschuurd. De laatste schuurgang wordt met Pallmann schuurpapier korrel 120 (éénschijfsmachine of bandschuurmachine) uitgevoerd. Het af te lakken oppervlak moet na de laatste schuurgang schoon, droog en vrij zijn van schuurstof en vuil.

VERWERKING:

1. De verpakking voor gebruik op kamertemperatuur laten komen en goed schudden. Vervolgens de inhoud in een schone Pallmann lakemmer overgieten.
2. Een laag Pall-X 330 met de Pallmann lakroller (microvezel 25 cm) gelijkmatig en vol op de ondergrond aanbrengen.
3. Het gegronde oppervlak is overlakbaar: na ca. 120 minuten met de roller aangebracht.
4. De grondlak moet binnen 24 uur worden voorzien van de eerste aflaklaag.
5. Gereedschappen na gebruik met water schoonmaken.

Aanbevolen houtsoorten	PALL-X 330	Aanbevolen lak
Eiken	Oak	PALL-X ZERO 1K, PALL-X ZERO 2K, PALL-X 98, PALL-X 96
Lichte, Europese houtsoorten	Pure	PALL-X ZERO 1K, PALL-X ZERO 2K, PALL-X PURE, PALL-X 98, PALL-X 96
Lichte, Europese houtsoorten	White	PALL-X ZERO 1K, PALL-X ZERO 2K, PALL-X PURE



BELANGRIJKE INFORMATIE:

- ▶ De originele verpakking is bij droge opslag ten minste 12 maanden te bewaren. Tegen vorst beschermen en niet boven de 40 °C laten komen. Aangebroke verpakkingen goed afsluiten en de inhoud tijdig verwerken.
- ▶ Het beste te verwerken bij 18 – 25 °C, relatieve luchtvochtigheid tussen de 35% en 65%. Lagere temperaturen en hoge luchtvochtigheid verlengen; hoge temperaturen en lage luchtvochtigheid verkorten de droogtijd.
- ▶ Vele exotische houtsoorten, zoals bijv. Palissander, Lapacho ipe, Gerookt eik of Wengé bevatten inhoudstoffen (bijv. zogenaamde remmers of minerale afzettingen), die tot belangrijke vertragingen m.b.t. droging, verstoring van het oppervlak of verkleuringen kunnen leiden. Op basis van veelvoud en volledig verschillende eigenschappen van vele exotische houtsoorten, dient vooraf advies ingewonnen te worden en eventueel vooraf getest te worden..
- ▶ De grondlak moet dezelfde dag worden voorzien van de eerste aflaklaag.
- ▶ De grondlak mag niet worden geschuurd.
- ▶ In principe niet meer dan twee lagen lak op één dag aanbrengen.

WERK- EN MILIEUBESCHERMING:

1K rollerprimer, oplosmiddelvrij. Geschikt als vervanging voor sterk oplosmiddelhoudende oppervlaktebehandelingsmiddelen voor parket. Bij de verwerking wordt over het algemeen het gebruik van een beschermende huidcrème en ventilatie van de werkruimte aanbevolen.

AFVALVERWIJDERING:

Productresten zoveel mogelijk verzamelen en verder gebruiken. Niet in riolering, open water of bodem terecht laten komen. Restloos leeggemaakte, uitgekraabde resp. druppelvrije verpakkingen zijn recyclebaar. Verpakkingen met niet uitgeharde restinhoud en verzamelde, niet uitgeharde productresten zijn chemisch afval. Verpakkingen met uitgeharde restinhoud zijn bouwafval.