

# Egalfloor Fini 5mm

Egalfloor Fini is een hoogwaardig zachtboard van naaldvilt met bitumen versterkt. Egalfloor Fini is geschikt voor zwevend plaatsen van vinyl voor huishoudelijk gebruik.

- Eenvoudig en snel te leggen
- Hoge indrukweerstand
- Egaliseerd oneffenheden, isoleert koude vloeren
- Goede contactisolatie
- Toepasbaar bij vloerverwarming
- Verlengt de levensduur van vinyl
- Verhoogt het loopcomfort van uw vinyl

**Installatie methode :** Instaleer zachtboard zwevend in halfsteens verband op een vochtscherm.

**Richting installatie methode:** Installeer het zachtboard altijd haaks onder het vinyl.

**Algemene bouwinspectie vergunning:** NA

**Dikte:** 5 mm /  $\pm 0.5$  mm - maximum tolerance 10%

**Afmeting:** 800mm x 570mm  $\pm 2-5$ mm/m<sup>2</sup>

**Gewicht:** 1550 gr/m<sup>2</sup> /  $\pm 155$  gr/m<sup>2</sup> - maximale tolerantie 10%

**Densiteit:** 300 kg/m<sup>3</sup> /  $\pm 30$  kg - maximale tolerantie 10%

**Materiaal:** 30% berken  
60% naaldhoutvezels  
10% bitumen, zonder schadelijk toevoegingen

**Verpakking:**

Materiaal	Vervaardigd uit recyclebaar hdpe folie
Pak inhoud	22 platen / 10,03 m <sup>2</sup>
Pallet inhoud	20 pakken / 200,60 m <sup>2</sup>
Pallet afmeting	1200 x 800 x 1240 - h x w x h in mm
Pallet gewicht	342 kg

## Technische informatie:

<b>Kleur</b>	: Groen
<b>Buigsterkte</b> (Test methode: EN 310)	: 1,2 N/mm <sup>2</sup>
<b>Duurzaamheid / Dikte zwellling na 2h</b> (Test methode : EN 317)	: 6%
<b>vochtigheidsgehalte</b> (Test methode : EN 322)	: ± 6-12%
<b>Rolstoelbelasting</b> (Test methode : EN 985)	: Geschikt
<b>Contactgeluidisolatie</b> (Test methode : NEN-EN ISO 140-8)	: 18dB ΔLw
<b>Egaliserend vermogen</b> (Test methode : NA)	: Goed
<b>Warmteweerstand</b> (Test methode : ISO 8302)	: 0.071 m <sup>2</sup> K/W
<b>Dampweerstand</b> (Test methode : ISO 12572:2001)	: Sd 0,02m
<b>Brandklasse</b> (Test methode : EN 13501-1)	: Efl
<b>Formaldehyde</b> (Test methode : EN 120)	: E-1

## Installatie instructie:

- Zachtboard is een natuurproduct, u dient het voor installatie 24 uur in de gesloten verpakking te laten acclimatiseren waar het wordt gelegd.
- De ideale luchtvochtigheid voor de installatie van zachtboard ligt tussen de 50-70% en de verwerkingstemperatuur is 15-20 C.
- Zorg ervoor dat de ondergrond voor installatie volledig gruisvrij, stofvrij en blijvend droog is.
- Start met het aanbrengen van een dampwerende folie van 150-200 micron.
- Leg zachtboard in halfsteensverband. Laat ± 2mm ruimte vrij tussen de platen. Leg langs muren, verwarmingsbuizen en andere vaste objecten een ruimte vrij van ± 8-10mm vrij in verband met de werking van de ondervloer.

## Belangrijk:

Om indrukken van vinyl te beperken dient u b.v. beschermvilt onder de pootjes van meubels te plakken. Egalfloor Fini kan echter het indrukken in Het vinyl niet voorkomen.

De totale constructie moet ten alle tijden voorzien worden van een vochtscherm. Indien onder de houten draagvloer (kruipruimte) al een Vochtscherm ligt mag u onder Egalfloor Fini geen vochtscherm gebruiken i.v.m. opsluiten van vocht. Uw kruipruimte dient altijd voldoende te worden geventileerd.

Indien de legvoorschriften niet worden opgevolgd kan Estillon niet aansprakelijk gesteld worden voor schade en/of claims voortvloeiend uit niet correcte installatie. Bij twijfel altijd uw leverancier raadplegen.

