

1-component STP-premium Parketlijm

PALLMANN P6

Oplosmiddel- water- en weekmakervrije 1K STP-parketlijm

PRODUCTBESCHRIJVING:

Harde en standvaste en krachtige 1K-parketlijm volgens de nieuwste technologieën. Pallmann P6 combineert de hechting en sterkte van een 2K-lijm met de makkelijke verwerking van een 1K-parketlijm. Pallmann P6 is oplosmiddel- en weekmaker vrij. Dé gezonde manier van werken van deze tijd.

TOEPASSINGSGBIEDEN:

Oplosmiddelvrije, watervrije en weekmakervrije parketlijm met harde, standvaste lijmrillen volgens DIN EN 14293, voor de verlijming van alle gangbare parketsoorten op diverse ondergronden.

GESCHIKT VOOR:

- ▶ Spaanplaatbroodjes
- ▶ Mozaiek
- ▶ Hoogkant
- ▶ Tapis 6 mm tot 180 mm breed
- ▶ Bourgogne 8-10 mm tot 240 breed
- ▶ Planchettes 10 mm
- ▶ Lamelparket tot 280 mm breed
- ▶ Duoplank tot 280 mm breed
- ▶ Massieve plank tot 140 mm breed (altijd i.c.m. tussenvloer)
- ▶ Kopshout (altijd i.c.m. UZIN RR188 of UZIN Multimoll vlies)

GESCHIKT OP:

- ▶ Cement dekvloeren, calciumsulfaatgebonden dekvloeren (anhydriet) of beton
- ▶ Nieuwe, vastgeschroefde, stabiele spaanplaten P4-P7 of OSB 2- OSB 4 platen
- ▶ Gipsvezelplaten
- ▶ Parketgeschikte egalisaties
- ▶ Parketgeschikte UZIN ondervloeren
- ▶ Warmwatervloerverwarming

NB. Alle minerale ondergronden en afgezande asfaltvloeren moeten worden voorgestreekt met Pallmann P104.



PRODUCTVOORDELEN/EIGENSCHAPPEN:

- ▶ Harde en standvaste lijmrillen
- ▶ Voldoet aan VOS-regelgeving
- ▶ Zonder weekmakers
- ▶ Hoge vulkracht
- ▶ Hechting verse lijm op uitgeharde lijm is uitstekend
- ▶ Verse lijmresten op parket kunnen verwijderd worden
- ▶ Geschikt voor vloerverwarming
- ▶ Oplosmiddelvrij, bevat methoxysilane
- ▶ EMI CODE EC 1 R PLUS / zeer emissiearm
- ▶ DE-UZ113 / Milieuvriendelijk, zeer emissiearm

TECHNISCHE GEGEVENS:

Verpakking	Kunststof emmer
Verpakkingsgrootte	16 kg
Houdbaarheid	Minstens 12 maanden
Kleur	Roodbruin
Verbruik	Ca. 800 - 1200 gr/m ²
Minimale verwerkingstemperatuur	Vloertemperatuur min. 15 °C
Inlegtijd	Ca. 30 - 45 min*
Schuurbaar	Na ca. 24 uur*
Overlakbaar	Na ca 24 uur*
Mechanisch belastbaar	Na ca. 12 uur*
Eindsterkte	Na ca. 3 - 5 dagen*

*Bij 20 °C en 65 % R.V.



VERBRUIKSTABEL

Parketsoort	Vertanding	Verbruik
Tapis tot 90 mm breed	B3	1000 g/ m ²
Tapis van 90 mm tot 180 mm breed	B3	1000 g/ m ²
Stroken parket massief	B11	1000 - 1200 g/ m ²
Stroken parket meerlaags	B11	1000 - 1200 g/ m ²
Planchettes 10 mm	B11	1000 - 1200 g/ m ²
Lamelparket tot 200 mm breed	B11	1000 - 1200 g/ m ²
Bourgogne 8-10 mm tot max. 240 mm breed	B3	1000 g/ m ²
Mozaïek parket	B11	1000 - 1200 g/ m ²
Hoogkant lamel parket	B11	1000 - 1200 g/ m ²
Multiplank max. 280 mm breed	B11	1000 - 1200 g/ m ²
Duoplank max. 280 mm breed	B11	1000 - 1200 g/ m ²
Massieve plank tot 140 mm breed (altijd i.c.m. tussenvloer)	B11	1000 - 1200 g/ m ²
Kopshout (altijd i.c.m. UZIN RR 188 of UZIN Multimoll vlies)	B11	1000 - 1200 g/ m ²
Tussenvloeren		
Mozaïek parket	B11	1000 - 1200 g/ m ²
Spaanplaatbroodjes	B11	1000 - 1200 g/ m ²

Parketsoort	Vertanding	Verbruik
Plaatmateriaal	B11	1000 - 1200 g/ m ²

BELANGRIJKE INFORMATIE:

- ▶ Uitsluitend opslaan in de oorspronkelijke verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats, het beste opslaan tussen 10-20 °C. Minstens 12 maanden houdbaar. Beschermen tegen vorst. Bij een geopende verpakking de lijm goed met de folie afdekken en goed sluiten, de lijm zo snel mogelijk opgebruiken.
- ▶ Het beste verwerkbaar tussen 18-25 °C, minimale ondergrondtemperatuur 15 °C, relatieve vochtigheid tussen de 35-65 %. Als de opstandigheden goed zijn en als het parket voldoende is geacclimatiseerd, kan er al na 24 uur worden geschuurd en gelakt.
- ▶ Opgelet: gebruik van parket dat niet de juiste vochtigheid heeft, kan bij schommeling in omstandigheden leiden tot schades.
- ▶ Exotisch hout mag alleen na technische goedkeuring worden gebruikt.
- ▶ Indien er geëgaliseerd wordt op een gesloten ondergrond moet deze ondergrond worden voorgestreekt met een reactie primer en niet met een dispersie primer.
- ▶ Let op: te zeer gedroogd parket kan bij hogere luchtvochtigheden uitzetten en bij verlijming tot schades leiden.
- ▶ Volg de informatie en de aanbevelingen in de productbladen alsmede de aanbevelingen van de parketfabrikant.

WERK- EN MILIEUBESCHERMING:

Oplosmiddelvrij. Bevat methoxysilane. Buiten bereik van kinderen bewaren. Bij uitharding komen sporen van methanol vrij, daarom tijdens de verwerking goed verluchten. Intensieve ventilatie gedurende enkele dagen na het leggen van de vloer. Eten, drinken en roken tijdens de verwerking voorkomen. Beschermingshandschoenen dragen. Bij contact met de huid of met de ogen meteen afwassen met veel water. Niet in riolering, open water of bodem terecht laten komen. Gereedschap direct na gebruik reinigen. Zonder de toevoeging van conserveermiddelen. In acht te nemen zijn o.a.: gevaren- / veiligheidsinstructies op het etiket van de verpakking, het veiligheidsinformatieblad. Na uitharding ecologisch en fysiologisch zonder risico. Informatie bij allergie +31 53 5737351.

AFVALVERWIJDERING:

Productrestanten zoveel mogelijk verzamelen en verder gebruiken. Niet in riolering, open water of bodem terecht laten komen. Restvrij leeggemaakte verpakkingen kunnen gerecycled worden. Verpakkingen met vloeibare restinhoud en verzamelde, vloeibare productresten zijn chemisch afval. Verpakkingen met uitgeharde restanten zijn bouwafval. Productresten daarom verzamelen, laten uitharden en verwerken als bouwafval.