

2-componenten extreem matte parketlak

PALL-X ZERO

Watergedragen oplosmiddelvrije 2-componenten parketlak voor zwaar belaste parketvloeren

PRODUCTBESCHRIJVING:

Pallmann Pall-X Zero is een extreem matte watergedragen 2K-PU lak. Pallmann Pall-X Zero is zeer makkelijk te verwerken en kan streeploos worden aangebracht. De zeer matte uitstraling past volledig bij de huidige eisen voor parketafwerkingen. In combinatie met Pallmann Pall-X Pure geeft de Pallmann Pall-X Zero een onbehandelde uitstraling.

TOEPASSINGSGBIEDEN:

Watergedragen 2-componenten parketlak voor zwaar belaste parketvloeren. Ook geschikt voor gebruik in de industriële sector.

GESCHIKT VOOR:

- ▶ Geschuurde parket- en houten vloeren in zwaar belaste ruimtes.
- ▶ Houten vloeren in interieurbouw
- ▶ Parket op vloerverwarming
- ▶ Volledig geschuurd kant-en-klaar parket



PRODUCTVOORDELEN/EIGENSCHAPPEN:

- ▶ Goed bestand tegen mechanische- en chemische belasting
- ▶ Uitstekend vulvermogen
- ▶ Snel droog
- ▶ Makkelijk te verwerken
- ▶ Zeer slijtvast
- ▶ EMICODE EC 1 PLUS / zeer emissiearm



TECHNISCHE GEGEVENS:

Verpakking	Kunststof can + kunststof fles
Verpakkingsgrootte	5 en 1 l
Houdbaarheid	Minstens 12 maanden
Mengverhouding	4 : 1
Verbruik per laag	ca. 80 ml/m ²
Optimale verwerkingsomstandigheden	Tussen 18 - 25 °C bij 35% - 65% relatieve luchtvochtigheid
Verwerkingstijd	Ca. 2 uur*
Beloopbaar	Na ca. 24 uur
Schuurbaar	Na ca. 12-24 uur*
Overlakbaar	Na ca. 12-24 uur*
Eindsterkte	Na 7 dagen*
Mechanisch belastbaar	Na ca. 3 dagen

* Bij 20°C en 65% luchtvochtigheid.

ONDERGROND:

De eerste schuurgang uitvoeren met de bandschuurmachine of Pallmann Spider, korrel 36-60 voorschuren. Daarna schuren met korrel 80 en de voegen en spijkergaatjes met Pallmann Pall-X Kitt kitten. Vervolgens wordt met Pallmann schuurpapier korrel 100 (bandschuurmachine of Pallmann Spider) geschuurd. De laatste schuurgang wordt met Pallmann schuurpapier korrel 120 (éénschijfschuurmachine, Pallmann Spider of bandschuurmachine) uitgevoerd. Het af te lakken oppervlak moet na de laatste schuurgang schoon, droog en vrij zijn van schuurstof en vuil. Daarna de voor de vloer geschikte Pallmann grondlak gebruiken. Alle grondlakken moeten dezelfde dag overgelakt worden. Ze mogen niet worden geschuurd.

BELANGRIJKE INFORMATIE:

- ▶ Voor het aflakken dient er te allen tijde een grondlak aangebracht te worden, zodat ongewenste kantverlijming van de parketdelen wordt vermindert. Dit geldt in het bijzonder voor kops hout, hoogkantlamel, massieve delen en ook in het algemeen voor parket op vloerverwarming.
- ▶ De originele verpakking is, bij normale opslag, ten minste 12 maanden te bewaren. Tegen vorst beschermen en niet boven de 40 °C laten komen. Aangebroken verpakkingen goed afsluiten en de inhoud tijdig verwerken.
- ▶ Het beste te verwerken bij 18 – 25 °C, relatieve luchtvochtigheid tussen 35% tot 65%. Lage temperaturen en hoge luchtvochtigheid verlengen, hoge temperaturen en lage luchtvochtigheid verkorten de droogtijd.
- ▶ Vele exotische houtsoorten, zoals bijv. Palissander, Lapacho ipe, Gerookt eik of Wengé bevatten inhoudsstoffen (bijv. zogenaamde remmers of minerale afzettingen), die tot belangrijke vertragingen m.b.t. droging, verstoring van het oppervlak of verkleuringen kunnen leiden. Op basis van veelvoud en volledig verschillende eigenschappen van vele exotische houtsoorten, dient vooraf advies ingewonnen te worden en eventueel vooraf getest te worden.
- ▶ Bij matige belasting kan na het opbrengen van de laatste laklaag, na een nacht drogen (bij normale omstandigheden) op de vloer worden gelopen.
- ▶ Nieuw gelakte vloeren mogen op zijn vroegst na 7 dagen met een tapijt of andere vloerbedekking en met zware voorwerpen worden belast.
- ▶ Nieuw gelakte vloeren mogen op zijn vroegst na 7 dagen met Pallmann Clean worden behandeld.
- ▶ Verzorging van de parketvloer verhoogt de levensduur van het gelakte oppervlak. Indien nodig onderhoud toepassen met de Pallmann Clean. Pas op voor opbouw van lagen reinigingsmiddelen met de Pallmann Clean.
- ▶ Gelieve de productinformatiebladen van alle gebruikte materialen en de geldende regelgeving te respecteren (DIN 18356 „Parkettarbeiten“ en DIN 18367 „Holzpflasterarbeiten“).
- ▶ Bij grote oppervlaktes adviseren wij om mogelijke lichte kleurverschillen in de charges te voorkomen om alle verpakkingen samen te mengen en daaruit gedeelte met de B component te mengen. Meng maximaal zo veel tegelijk aan als dat men kan verwerken binnen de open tijd.
- ▶ In principe niet meer dan twee lagen op één dag aanbrengen.

WERK- EN MILIEUBESCHERMING:

Waterafdichting met isocynaathoudende crosslinker, oplosmiddelvrij. Geschikt als vervangingsmiddel voor sterk oplosmiddelhoudende parket oppervlakbehandelingsmiddelen. Comp. A: Labelvrij. Comp. B: Bevat voorgepolymeriseerde isocyanaten. Schadelijk bij inademing. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Beide componenten: Goed ventileren tijdens en na verwerking, huidbeschermingscrème en beschermende handschoenen / veiligheidsbril gebruiken. Contact met ogen en huid vermijden. Bij contact met de ogen meteen spoelen met water en een arts raadplegen. Bij contact met de huid

meteen wassen met veel water en zeep. In acht te nemen zijn o.a.: gevaren-/veiligheidsinstructies op het etiket van de verpakking, het veiligheidsinformatieblad. Na uitharding geurneutraal en ecologisch en fysiologisch zonder risico.

AFVALVERWIJDERING:

Productresten zoveel mogelijk verzamelen en verder gebruiken. Niet in riolering, open water of bodem terecht laten komen. Restloos leeggemaakte, uitgekraabde resp. druppelvrije verpakkingen zijn recyclebaar. Verpakkingen met niet uitgeharde restinhoud en verzamelde, niet uitgeharde productresten zijn chemisch afval. Verpakkingen met uitgeharde restinhoud zijn bouwafval.